EXPO-LINE
Create A Brilliant Game

FICHE TECHNIQUE

STANDARD PERFORMANCE

1 JANVIER 2025



EXPO-LINE

Havenlaan 9,
3980 Tessenderlo
BE

2 Chemin De Montrichard
54700 Pont-à-Mousson
FR

www.expo-line.com

info@expo-line.com

FICHE TECHNIQUE

STANDARD PERFORMANCE



DESCRIPTION

Standard Performance est le produit de base de la gamme Performance d'Expo-Line. Il associe la technologie Performance éprouvée à un **prix très compétitif**, ce qui en fait la solution idéale pour les clubs recherchant à la fois rendement et qualité.

- **Pas de décantation ni de grumeaux** - toujours homogène et prête à l'emploi
- **Choix économique** - excellent rapport qualité/prix
- **Utilisation polyvalente** - adapté aux terrains d'entraînement, aux retracés d'été et même aux terrains principaux
- **Dosage optimal -** en moyenne 5 à 7 L par terrain

Grâce à son excellent équilibre entre prix, consommation et qualité, **Standard Performance** est le choix fiable pour un usage quotidien, et **particulièrement adapté aux retracés.**

INFORMATION GÉNÉRALES

Peinture de traçage prête à l 'emploi de haute performance et biodégradable.

L'emballage
Bidons de de 11L

Dilution
Prête à l'emploi.

Matériel de traçage
Machine à pulvérisation et à air pulsé ➔ nettoyage à l'eau.

Séchage
Environ 5 à 10 minutes ➔ dépend des conditions atmosphériques et du type de machine .

Rendement
1 Terrain de football = entre 7 et 11 litres / 1 terrain de rugby = entre 14 litres.

Stockage
Hors gel

FICHE TECHNIQUE

STANDARD PERFORMANCE



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Classification AFNOR
PH: 8,8
Densité: 1,09
Couleur: blanche et très lumineux
Pas de sédimentation
Viscosité: 450CPS
Dioxyde de titane: 8 %
Charge minérale: 7 %
Résine: 0%
Extrait sec: 14

Les données de cette fiche de documentation ont été compilées selon les dernières données de laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être ajustées ou modifiées. L'utilisateur doit s 'assurer qu' il a accès à la fiche technique la plus récente. Il n y a pas dea déclaré que le projet était complet. Depuis la demande, la qualité du sous-sol et les conditions de traitement . Aucune responsabilité ne peut être acceptée sur la base de cette fiche technique.