

# TECHNISCHE FICHE

## STANDARD PERFORMANCE

14 FEBRUARI 2024



### EXPO-LINE



Havenlaan 9,  
3980 Tessenderlo  
BE



2 Chemin De Montrichard  
54700 Pont-à-Mousson  
FR



[www.expo-line.com](http://www.expo-line.com)



[info@expo-line.com](mailto:info@expo-line.com)

# TECHNISCHE FICHE

STANDARD PERFORMANCE



## OMSCHRIJVING

**Standard Performance** is het basisproduct binnen de Performance range van Expo-Line. Het combineert de vertrouwde Performance-technologie met een **zeer gunstige prijs**, waardoor het de ideale oplossing is voor clubs die rendement en kwaliteit willen combineren.

- **Geen bezinking en geen klonters** - altijd homogeen en gebruiksklaar
- **Prijsbewuste keuze** - ideaal rendementsproduct
- **Veelzijdig in gebruik** - geschikt voor trainingsvelden, herbelijningen in de zomer en hoofdvelden
- **Optimale dosering** - gemiddeld 5 à 7 liter per veld

Dankzij de uitstekende balans tussen prijs, verbruik en kwaliteit is **Standard Performance** de betrouwbare keuze voor dagelijks gebruik, **en bijzonder geschikt voor herbelijningen**.

## ALGEMENE INFORMATIE

Gebruiksklare, biologisch afbreekbare belijningsverf met standaardprestaties.

### Verpakking

11L bussen

### Verdunning

Gebruiksklaar

### Spuitapparatuur

Sproei- en luchtstraalmachines → Reinigen met water

### Droogtijd

Ca. 5 tot 10 minuten → Afhankelijk van weersomstandigheden

### Verbruik

1 Voetbalveld = 7 tot 11 liter /1 rugbyveld = 14L

### Opslag

Vorstbestendig

# TECHNISCHE FICHE

STANDARD PERFORMANCE



## FYSIEKE KENMERKEN

### AFNOR classificatie

PH: 8,8

Dichtheid : 1,09

Kleur: Helder wit

Geen bezinking

Viscositeit: 450 CPS

Titaandioxide: 8 %

Minerale vulstof: 7%

Hars: 0%

Droog extract : 14 %

*De gegevens in dit gegevensblad zijn samengesteld op basis van de meest recente laboratoriumgegevens. Technische gegevens kunnen worden aangepast of gewijzigd. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat hij/zij toegang heeft tot het meest recente gegevensblad. Er is geen verklaring dat het project volledig was. Sinds de toepassing, de kwaliteit van de ondergrond en de behandelingsomstandigheden. Geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard op basis van dit informatieblad*